



Technische Daten: Universal

Grammatur	g/m ²	ISO 536	80 ± 3.0
Dicke	µm	ISO 534	103 ± 3
Opazität	%	ISO 2471	92.0 ± 1
Feuchte absolut	%	ISO 287	4.6 ± .6
Weisse m. UV	%	ISO 2470	110.5 ± 1.5
CIE Weisse	%	ISO 11475	161 ± 3.0

Produkt erfüllt EN 12281 (Anforderungen an Kopierpapier für Vervielfältigungen mit Trockentoner) und ISO 9706 (Voraussetzungen für die Alterungsbeständigkeit). Die Produktionsprozesse sind ISO 9001-, ISO 14001- und ISO 45001-zertifiziert. Die standardisierte Messunsicherheit zwischen den Prüflaboratorien ist nicht berücksichtigt.

SIGNIFIKANZ DER WERTE: 2 SIGMA

Diese Spezifikation ist für die Dauer von 1 Jahr ab Ausstellung bzw. bis auf Widerruf gültig.